

ADHESIVA 2PG

RAGASZTÓK VINYL, LVT ÉS GUMI PADLÓZATOKHOZ

RAGASZTÓK FAPADLÓZATHOZ



Szerkezeti kétkomponensű epoxy-poliuretán ragasztó (A+B), alkalmas gumi, kereskedelmi padló, beltéri és kültéri sportpadló, előkészített parketta vagy bármilyen keményfa burkolatára.

ALKALMAS:

- Nagy forgalomnak kitett gumipadló csempével vagy lemezzel
- Vinyl padlóburkolat cementre, márványra vagy kerámia
- Gumi padlóburkolat, beleértve a természetes gumit is, sima vagy durva hátlappal, kültéren is.
- Műfű
- Kézparketta
- Többrétegű parketta
- Bármilyen vastagságú keményfa

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Oldószer-mentes
- + Alacsony zsugorodás
- + Erős tapadás

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak és felületnek száraznak, porózusnak, pormentesnek, festék- és olajmentesnek kell lennie. Az esetleges hézagokat 2 komponensű EPOXY ECO epoxi ragasztóval kell lezárni. A felületnek maximális páratartalommal kell rendelkeznie: Cement legfeljebb 3%; Gipsz max 0,5%. Egyenetlen felületeken cement alapú önkiegyenlítő esztrich használatát javasoljuk. A kiegyenlítés további javítása érdekében javasoljuk a VISOLYN ST100 használatát a kiegyenlítő esztrich 10%-os kiegészítéseként. A tömörítés és a tisztaság érdekében mindig javasoljuk a PRIMER AC tömítőanyagunk használatát.

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:

Javasoljuk, hogy az anyagokat hagyja a helyszínen egy napig a munka megkezdése előtt, hogy az szobahőmérsékleten történjen. A terméket a gyártó által javasolt beépítési hőmérsékletnek megfelelően alkalmazza.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Keverje össze a B komponenst (keményítő) az A komponenssel (gyanta alap a nagyobb zsákból), és keverje össze, amíg a két komponens azonos színű lesz. Javasoljuk, hogy körülbelül 5 percig alacsony fordulatszámú elektromos keverőt használjon.

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

A ragasztókeveréket hornyolt spatulával terítse szét. Használjon 2/3-as barázdált spatulát közvetlenül a lefektetendő padlóra. Vigye fel úgy, hogy a ragasztó minden érintkezési felületet bevonjon.

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy a szerszámokat nitrohígítóval tisztítsa.

ADHESIVA 2PG**RAGASZTÓK VINYL, LVT ÉS GUMI PADLÓZATOKHOZ****RAGASZTÓK FAPADLÓZATHOZ****TANÁCSOK:**

- Ne használja 10°C alatti hőmérsékleten
- Javasoljuk a +10°C és 35°C közötti üzemi hőmérsékletet
- A nem nedvszívó felületeket úgy kezelje, hogy azok porózussá váljanak.

LEFEDETTSÉG:800-1000 g/m²**KSIZERELÉS:**

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20047-5-N	5	kg	vödör	1
20048-10-N	10	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Epoxy-polyuretán
Megjelenés/állag	Krémes bézs vagy színezett
Hígítás	9:1
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 60%
Vámtarifaszám	(AeB) 3909 5090
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Várakozási idő	Nincs
Kötési idő	~ 60 perc
Lépésállóság	12-24 óra
Száradási idő	48 óra

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.