

ADHESIVA P

RAGASZTÓ TEXTIL-, PVC ÉS LINÓLEUM PADLÓRA



Általános célú akril ragasztó minden típusú PVC bevonat, linóleum és mokett felhasználására.

ALKALMAS:

- PVC padló és csempe
- Linóleum
- Tiszta PVC padló
- Rojtos falburkolatok poliuretán hátlaapon
- Parafa falburkolat PVC hátlappal vagy anélkül
- Hő és hangelnyelő falburkolat
- Szőnyeg bármilyen típusú hátlaapon

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Gyos beállítás
- + Erős kezdeti tapadás
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)
- + Általános célú felhasználás

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak és felületnek száraznak, porózusnak, pormentesnek, festék- és olajmentesnek kell lennie. Az esetleges hézagokat 2 komponensű EPOXY ECO epoxy ragasztónkkal kell lezárni. A felületnek maximális páratartalommal kell rendelkeznie: Cement legfeljebb 3%; Gipsz max 0,5%. Egyenetlen felületeken cement alapú önkiegyenlítő esztrich használatát javasoljuk. A kiegyenlítés további javítása érdekében javasoljuk a VISOLYN ST100 használatát a kiegyenlítő esztrich 10%-os kiegészítéseként. A tömörítés és a tisztaság érdekében mindig javasoljuk a PRIMER AC tömítőanyagunk használatát.

ANYAGOK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A munka megkezdése előtt egy napig hagyja a helyszínen az anyagokat, hogy szobahőmérsékletűek legyenek. A terméket a gyártó által javasolt beépítési hőmérsékletnek megfelelően alkalmazza.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A termék felhasználásra kész állapotú.

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSA:

A ragasztót egy rétegben hengerrel vagy 2-es hornyos spatulával lehet felvinni.

- HENGERREL – Hordja fel a terméket közvetlenül a falra egy rövid szálú gypjúhengerrel kb. 10/15m². Helyezze fel a falburkolatot vagy padlóburkolatot a gyártó utasításai szerint.
- SPATULÁVAL – Hígítatlan terméket hordjon fel 2-es számú barázdált spatulával közvetlenül a borítandó felületre. Ezután vigye fel az anyagot a gyártó utasításai szerint.

LEFEDETTSÉG:250-350g/m²**TISZTÍTÁS:**

Javasoljuk, hogy nedves ruhával távolítsa el a felesleges ragasztót az illesztéseknél.

TANÁCSOK:

- Ne használja kültéren (arra célra használja az ADHESIVA 2P/G-t)
- Ne használja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 3 °C alatt van
- Ne használja nedves felületeken vagy olyan helyen, ahol felszálló nedvesség van
- Kezelje a nem nedvszívó felületeket, hogy porózussá váljanak

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20043	700	g	vödör	24
20044-N	6	kg	vödör	1
20045-N	13	kg	vödör	1
20046-N	20	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Akril
Megjelenés/állag	Bézs paszta
PH	7.5
Viszkozitás	25000-35000 cps
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 70%
Termékkód	3506 9190
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Várakozási idő	10-15 perc
Kötési idő	20-30 perc
Teljes száradás	24 óra
Nem gyúlékony	

MŰSZAKI ADATLAP

REVISED: 31/05/2023

ADHESIVA P

RAGASZTÓ TEXTIL-, PVC ÉS LINÓLEUM PADLÓRA



BIZTONSÁI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.