

ADHESIVA ST 25 ECO

RAGASZTÓK FA PADLÓZATOKHOZ



Egykomponensű ragasztó, módosított polimer szilán alappal. Kifejezetten alacsony modulusú rugalmassággal rendelkezik a merev LVT, SPC és LVT rögzítéséhez, és általános célú ragasztóként is alkalmas minden típusú párnázott padlóburkolat, különösen minden típusú PVC fektetésére.

ALKALMAS:

- LVT ("Luxus Vinyl Csempe")
- Merev LVTm csempében vagy lapokban
- Tiszta és kevert PVC csempe és padlólap tekercsben
- PVC hab hátlappal vagy többrétegű hátlappal
- Vinyl kompozit csempe (VCT)
- Szőnyeg minden típusú hátlappal (latex, PVC and poliuretán hab, természetes juta and Action-Bac stb.)
- Linóleum mindenféle alappal
- Poliuretán hátlapú padlóburkolat
- Poliolefin és klórmentes padlóburkolat
- Gumipadló (csempékben és lapokban, beleértve a gumi vagy habhátlappal ellátott laminált padlót is)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talaj legyen száraz, nedvszívó vagy nem nedvszívó, vízszintes és mechanikailag szilárd, portól és minden olyan anyagtól mentes, amely befolyásolhatja a tapadást (viasz, festék, olaj, zsír). Fontos, hogy a padló lerakása előtt ellenőrizze a talaj páratartalmát; a beton alapban 2%-nál kisebbnek, gipsz- vagy anhidrit alapú esztrichnél pedig legfeljebb 0,5%-nak kell lennie, ügyelve arra, hogy ne legyen felszálló nedvesség. Rugózott padlón, szigetelt padlón és lejtős padlón lévő úsztatott esztricheket nedvességálló membránnal kell szigetelni. A magas páratartalmú, túl vékony vagy poros cementalapokat PRIMER PU-val kell kezelni. Meglévő padlóra, például padlólapra vagy márványra történő fektetéshez ajánlatos először a felületet csiszolni, és alaposan eltávolítani az összes részecskét. Ezt követően, és a ragasztó felhordása előtt javasoljuk, hogy a felületet PRIMER SP-vel készítsük elő (kifejezetten nedves és penészes padlókhöz készült), ahol a környezetben magas a páratartalom vagy felszálló nedvesség. Ezenkívül javítja a tapadást, és segít a padlóburkolat megkötésében és karbantartásában.

PADLÓZAT ELŐKÉSZÍTÉSE:

A padló lerakása előtt ajánlatos a ragasztót 1 napig a helyszínen hagyni, hogy megszokja a terület környezeti hőmérsékletét. Kövesse a gyártó utasításait a padlóburkolat lefektetéséhez. Tekerje ki vagy csomagolja ki a terméket, hogy ellazítsa a ráncokat vagy gyűrődéseket. Fektesse le a padlót a lehető leghamarabb, hogy a ragasztó friss és egyenletesen eloszlassa. Kerülje a buborékok hagyását, óvatosan terítse el a ragasztót, hogy egyenletesen bevonja a hátoldalt. Kerülje a szélek és illesztések nyomását. Néhány perccel a fektetés után a padlót gondosan ki kell simítani. Ha nem teljesen vízszintes, mérje le a megemelkedett területeket, valamint az éleket és az illesztéseket. A padlónak a lerakás után 24 órával járhatónak kell lennie.

ADHESIVA ST 25 ECO

RAGASZTÓK FA PADLÓZATOKHOZ



A TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Az ADHESIVA ST 25 ECO egy használatra kész termék, amely nem igényel semmilyen keverést. Kenje fel a szükséges mennyiségű ragasztót a hordozó típusának megfelelően, az ajánlott 2. számú spatulával.

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

SPATULÁVAL- Javasoljuk, hogy a terméket 2"-os fogazott simítóval vigye fel egyetlen rétegben, közvetlenül a letakarandó talajra. Ezután helyezze el a terméket.

LEFEDETTSÉG – A lefedettség a felület síkságától és a padlóburkolat típusától (és a használt spatula típusától) függően változik: kb. 600-800g/m²

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy a szerszámokat hígítóval tisztítsa.

TANÁCSOK:

1. Mindig ellenőrizze a talaj és a padló páratartalmát a megfelelő műszerekkel
2. Nyitott időben (50 perc +23oC-on) vigye fel a ragasztót olyan felületre, amely megfelelő fedést tesz lehetővé.
3. Ne használja túlzott páratartalmú helyen
4. Ne használja zárt térben
5. Ne vigye fel friss cementre (várjon legalább 20 napot)
6. Ne használja kátrányos felületeken, ahol fennáll az olajváladék lehetősége
7. Ne hordja fel friss vagy szárítatlan betonra
8. Ne használja +10 oC alatti hőmérsékleten
9. Ne használja nedves körülmények között vagy olyan területeken, amelyeket nem kezeltek felszálló nedvesség ellen
10. Kezelje a nem nedvszívó felületeket, hogy porózussá váljanak

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20156-N	15	kg	vödör	1

TÁROLÁS

Eredeti csomagolásban és 15-35° közötti hőmérsékleten tárolva erre a termékre 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz és jól szellőző helyen tárolja, távol a közvetlen hőforrásoktól és a közvetlen napfénytől.

ADHESIVA ST 25 ECO**RAGASZTÓK FA PADLÓZATOKHOZ****A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:**

Alap	Módosított szilán
Megjelenés és állag	Fehér paszta
Fajsúly	1.5Kg/l
Vámtarifaszám	3909 5090
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C - +35°C
Rögzítési idő	35-50 perc
Kötési idő	2-3 óra
Lépésállóság	6/8 óra
Nagy súlyú ellenállás (alaptól függően)	24/48 óra
Rugalmasság	Nagyon jó
Ellenállás az öregedéssel szemben	Nagyon jó
Ellenállás a nedvességgel szemben	Nagyon jó
Tapadás és kohézió (PVC, LVT, Gumi, Linóleum)	Kiváló

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.