

PRIMER PU

ALAPOZÓK ÉS PADLÓ ELŐKÉSZÍTÉS



Módosított poliuretán alapozó cementes aljzatok tömítéséhez és konszolidálásához.

ALKALMAS:

- A normálnál magasabb (kb. 2%) páratartalmú cementesztrichek tömítése a kész fapadló megfelelő lerakása érdekében
- Porózus felületek megszilárdítása cementben vagy gipszben
- Alacsony kopásállóságú betonesztrichek tömörítése
- Régi esztrichek, ahol felszálló nedvesség lehet
- Padlófűtéshez alkalmas

TECHNIKAI SAJÁTOSÁGOK:

- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)
- + Oldószer-mentes
- + Alacsony viszkozitás

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak és felületnek száraznak, porózusnak, pormentesnek, festék- és olajmentesnek kell lennie. Az esetleges hézagokat 2 komponensű EPOXY ECO epoxi ragasztóval kell lezárni. A felületnek maximális páratartalommal kell rendelkeznie: Cement legfeljebb 3%; Gipsz max 0,5%. Egyenetlen felületeken cement alapú önkiegyenlítő esztrich használatát javasoljuk. Mindig javasoljuk a PRIMER AC tömítőanyag használatát a tömörítés és a tisztaság érdekében. Javasoljuk a PRIMER SP használatát (kifejezetten nedves padlókhöz, ahol penészes és gombásodás van), ahol felszálló nedvesség van, vagy ahol nagyon nedvesek.

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:

Javasoljuk, hogy hagyja az anyagokat a helyszínen egy napig a munka megkezdése előtt, hogy az szobahőmérsékletűvé váljon. A terméket a gyártó által javasolt beépítési hőmérsékletnek megfelelően alkalmazza.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Használatra kész egykomponensű ragasztó.

ALAPOZÓ ALKALMAZÁSA:

A terméket rövid szálú gyapjúhengerral vagy ecsettel terítse szét.

LEFEDETTSÉG:

200-350g/m²

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy a szerszámokat nitrohígítóval tisztítsa.

MŰSZAKI ADATLAP

REVISED: 15/12/2022

PRIMER PU

ALAPOZÓK ÉS PADLÓ ELŐKÉSZÍTÉS



TANÁCSOK:

- Ne használja 10°C alatti hőmérsékleten
- Javasoljuk, hogy az alkalmazási hőmérséklet +10°C és 35°C között legyen
- A nem nedvszívó felületeket úgy kezelje, hogy azok porózussá váljanak.

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30092-6-N	6	kg	tartály	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásában, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 12 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Poliuretán
Megjelenés/állag	Barna folyadék
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 100%
Vámtarifaszám	3909 5090
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Várakozási idő	Nincs
Kötési idő	~ 60-90 perc
Járhatóság	10-12 óra

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.