

Akril ragasztó minden típusú PVC-padló, linóleum és vinyl padlóborításhoz.

ALKALMAS:

- Tiszta vinyl és PVC padló
- PVC csempe és szőnyegcsempe
- Poliészter és polisztirol burkolatok
- Linóleum padló
- Természetes parafa padló vagy PVC hátlapú padló
- Termikus és akusztikai burkolatok

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Hosszú felhasználási idő
- + Erős kezdeti tapadás
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talaj legyen száraz, nedvszívó vagy nem nedvszívó, vízszintes és mechanikailag szilárd, portól és a tapadást befolyásoló anyagoktól (viasz, festék, olaj, zsír) mentes. Az esetleges hézagokat 2 komponensű EPOXY ECO epoxigyanta ragasztóval kell lezárni. A padló lerakása előtt a talaj páratartalmának 2%-nál alacsonyabbnak kell lennie a betonlapnál, és legfeljebb 0,5%-nál gipsz vagy anhidrit alapú esztrichnél. Egyenetlen talajon cement alapú önterülő oldat használatát javasoljuk. A kiváló teljesítmény érdekében alacsony hőmérsékleten a VISOLYN ST100-at 10%-os lépésekben adja hozzá az oldathoz. A karbantartáshoz és a tisztasághoz a PRIMER AC tömítőanyag használatát javasoljuk.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

REXILENT használatra kész állapotú.

PADLÓZAT ELŐKÉSZÍTÉSE:

A padló lerakása előtt ajánlatos a ragasztót 1 napig a helyszínen hagyni, hogy megszokja a terület környezeti hőmérsékletét. Kövesse a gyártó utasításait a padlóburkolat lerakásához.

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

SPATULÁVAL - Javasoljuk, hogy a terméket 2"-os fogazott simítóval vigye fel egyetlen rétegben, közvetlenül a letakarandó talajra. Ezután helyezze rá a terméket.

LEFEDETTSÉG:

A lefedettség a felület síkságától és a padlóburkolat típusától (és a használt spatula típusától) függően változik: körülbelül 250-350 g/m²

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy a felesleges pasztát nedves ruhával törölje le a felületről.

TANÁCSOK:

- Nem alkalmas kültéri használatra (ADHESIVA 2P/G használata)
- Nem alkalmas +3 °C alatti hőmérsékletre
- Nem használható nedves vagy olyan felületeken, amelyeket nem kezeltek felszálló nedvesség ellen
- Kezelje a nem nedvszívó felületeket, hogy porózus felületet kapjon

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20023-N	6	kg	vödör	1
20024-N	13	kg	vödör	1
20025-N	20	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Akrilgyanta
Megjelenés/állag	Bézs paszta
PH	6.8
Viszkozitás	45000 - 55000 cps
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 70%
Vámtarifaszám	3506 9190
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Rögzítési idő	30-40 perc
Teljes száradás	24 óra
Nem gyúlékony	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.