

REXILENT ECO PLUS

RAGASZTÓK TEXTIL, PVC, LINÓLEUM BURKOLATOKHOZ
RAGASZTÓK VINYL, LVT ÉS GUMI PADLÓZATOKHOZ



Víz alapú ragasztó minden típusú PVC padlók, kereskedelmi PVC, LVT, linóleum, vinyl padlóburkolatokhoz. Minden típusú hab alapú csempe, jut, latex futópálya és egyéb sport padlózat ragasztásához beltéri használatra. Beltéri vinyl padlóborítás és ütésgátló padlóhoz.

ALKALMAS:

- Tiszta vinyl és PVC padló
- PVC csempe és szőnyegcsempe
- Poliészter és polisztirol burkolatok
- Linóleum padló
- Természetes parafa padló PVC hátlappal
- Termikus és akusztikai burkolatok
- Sportpadlók

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Hosszú felhasználási idő
- + Erős kezdeti tapadás
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talaj legyen száraz, nedvszívó vagy nem nedvszívó, vízszintes és mechanikailag szilárd, portól és minden olyan anyagtól mentes, amely befolyásolhatja a tapadást (viasz, festék, olaj, zsír). Fontos, hogy a padló lerakása előtt ellenőrizze a talaj páratartalmát; a beton alapban 2%-nál kisebbnek, gipsz- vagy anhidrit alapú esztrichnél pedig legfeljebb 0,5%-nak kell lennie, ügyelve arra, hogy ne legyen felszálló nedvesség. Rugózott padlón, szigetelt padlón és lejtős padlón lévő úsztatott esztricheket nedvességálló membránnal kell szigetelni. A magas páratartalmú, túl vékony vagy poros cementalapokat PRIMER PU-val kell kezelni. Meglévő padlóra, például padlólapra vagy márványra történő fektetéshez ajánlatos először a felületet csiszolni, és alaposan eltávolítani az összes részecskét. Ezt követően, és a ragasztó felhordása előtt javasoljuk, hogy a felületet PRIMER SP-vel készítsük elő (kifejezetten nedves és penészes padlókhöz készült), ahol a környezetben magas a páratartalom vagy felszálló nedvesség. Ezenkívül javítja a tapadást, és segít a padlóburkolat megkötésében és karbantartásában.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

REXILENT ECO PLUS használatra kész állapotú.

PADLÓ ELŐKÉSZÍTÉSE ÉS A RAGASZTÓ FELHASZNÁLÁSA:

A padló lerakása előtt ajánlatos a ragasztót 1 napig a helyszínen hagyni, hogy megszokja a terület környezeti hőmérsékletét. Kövesse a gyártó utasításait a padlóburkolat lerakásához. Tekerje ki vagy csomagolja ki a terméket, hogy ellazítsa a ráncokat vagy gyűrődéseket. Rakja le a padlóburkolatot a lehető leghamarabb, hogy a ragasztó friss legyen és egyenletesen eloszlassa azt. Kerülje a buborékok hagyását, óvatosan terítse el a ragasztót, hogy egyenletesen bevonja a hátoldalt. Kerülje a szélek és illesztések nyomását. Néhány perccel a fektetés után a padlót gondosan ki kell simítani. Ha nem teljesen vízszintes, mérje le a megemelkedett területeket, valamint az éleket és az illesztéseket. A padlónak a lerakás után 24 órával járhatónak kell lennie.

REXILENT ECO PLUS

RAGASZTÓK TEXTIL, PVC, LINÓLEUM BURKOLATOKHOZ**RAGASZTÓK VINYL, LVT ÉS GUMI PADLÓZATOKHOZ****TERMÉK ALKALMAZÁSA:**

SPATULÁVAL - Javasoljuk, hogy a terméket 2"-os fogazott simítóval vigye fel egyetlen rétegben, közvetlenül a letakarandó talajra. Ezután helyezze rá a padlóburkolatot.

LEFEDETTSÉG:

A lefedettség a felület síkságától és a padlóburkolat típusától (és a használt spatula típusától) függően változik: körülbelül 350-500 g/m²

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy a felesleges pasztát nedves ruhával törölje le a felületről.

TANÁCSOK:

- Nem alkalmas kültéri használatra (ADHESIVA 2P/G használata)
- Nem alkalmas +5 °C alatti hőmérsékletre
- Nem használható nedves vagy olyan felületeken, amelyeket nem kezeltek felszálló nedvesség ellen
- Kezelje a nem nedvszívó felületeket, hogy porózussá váljanak

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20162	6	kg	vödör	1
20163	13	kg	vödör	1
20164	20	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Acrilgyanta
Megjelenés/állag	Bézs paszta
PH	7.0 - 8.0
Viszkozitás	60000 - 70000 cps
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 75%
Vámtarifaszám	3506 9190
Felhasználási hőmérséklet	+5°C +40°C
Kötési idő	15-20 perc
Teljes száradás	24 óra
Nem gyúlékony	

REXILENT ECO PLUS

RAGASZTÓK TEXTIL, PVC, LINÓLEUM BURKOLATOKHOZ
RAGASZTÓK VINYL, LVT ÉS GUMI PADLÓZATOKHOZ



BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.