

Többcélú akril ragasztó minden típusú PVC padló (tisztá és kevert), természetes és szintetikus gumiból készült padló, csempe és textil padló, linóleum, párnázott padló, LVT és beltéri sportpadló rögzítésére készült.

ALKALMAS:

- Tiszta vinyl és PVC padló
- PVC csempék és négyzetek
- PVC burkolatok kerámia és márványlapokhoz
- Linóleum padló juta hátlappal
- Természetes parafa padló vagy PVC hátlapos padló
- Természetes gumi padló durva vagy sima hátlappal
- Beltéri sportpadló

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Hosszú felhasználási idő
- + Erős kezdeti tapadás
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)
- + Magas kiadósság

PADLÓ ELŐKÉSZÍTÉSE:

A padló lerakása előtt ajánlatos a ragasztót 1 napig a helyszínen hagyni, hogy megszokja a terület környezeti hőmérsékletét. Kövesse a gyártó utasításait a padlóburkolat lerakásakor. Tekerje ki vagy csomagolja ki a terméket, hogy ellazítsa a ráncokat vagy gyűrődéseket.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Használatra kész állapotú.

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

SPATULÁVAL - Javasoljuk, hogy a terméket 2"-os fogazott simítóval vigye fel egyetlen rétegben, közvetlenül a letakarandó talajra. Ezután helyezze rá a padlóburkolatot.

LEFEDETTSÉG:

A lefedettség a felület síkságától és a padlóburkolat típusától (és a használt spatula típusától) függően változik: kb. 300-400 g/m².

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy a felesleges pasztát nedves ruhával törölje le a felületről.

TANÁCSOK:

- Nem alkalmas kültéri használatra (ADHESIVA 2P/G használata)
- Nem alkalmas +3 °C alatti hőmérsékletre
- Nem használható nedves vagy olyan felületeken, amelyeket nem kezeltek felszálló nedvesség ellen
- Kezelje a nem nedvszívó felületeket, hogy porózussá váljanak

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20027-N	6	kg	vödör	1
20028-N	13	kg	vödör	1
20029-N	20	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	akrilgyanta
Megjelenés/állag	bézs paszta
PH	6.7
Viszkozitás	35000-40000 cps
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 70%
Vámtarifaszám	3506 9190
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Várakozási idő	15-20 perc
Kötési idő	~ 30-40 perc
Teljes száradás	24 óra
Nem gyúlékony	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.