

Egy komponensű poliuretán ragasztó minden típusú tömör és kész fa padló beépítéséhez.

ALKALMAS:

- Fapadlóhoz, nagy forgalmú helyeken is
- Fapadló bármilyen formátumban
- Laminált vagy tömör fapadló
- Kész fapadló cement, márvány vagy porcelán csempére
- Padlófűtés

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Éghető oldószerektől mentes
- + Víz mentes
- + Nagyon alacsony zsugorodás

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak és felületnek száraznak, porózusnak, pormentesnek, festék- és olajmentesnek kell lennie. Az esetleges hézagokat 2 komponensű epoxi ragasztóval, az EPOXY-val kell lezárni. A padlóburkolat lerakása előtt ellenőrizni kell az aljzat és a fapadló páratartalmát. Ennek maximális páratartalommal kell rendelkeznie: Cement legfeljebb 3%; Gipsz max 0,5%. Egyenetlen felületeken önkiegyenlítő cementbázisú esztrich használata javasolt. A még jobb teljesítmény érdekében, különösen alacsonyabb hőmérsékleten, adja hozzá VISOLYN ST100-unkat 10%-os hígításban az esztrichhez. A tömörítéshez és tisztításhoz mindig a PRIMER AC tömítőanyag használatát javasoljuk.

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:

A szerelés megkezdése előtt javasoljuk, hogy az anyagokat a munka megkezdése előtt egy napig hagyja a helyszínen, hogy a szobahőmérséklethez akklimatizálódjanak. A terméket a gyártó által javasolt beépítési hőmérsékletnek megfelelően alkalmazza.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Használatra kész egykomponensű ragasztó.

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

A ragasztót hornyos spatulával kenje fel. 2/3-os spatulával vigye fel közvetlenül a lefektetendő padlóra. Győződjön meg arról, hogy a ragasztó minden érintkezési pontot bevon.

LEFEDETTSÉG:

800-1000g/m²

TISZTÍTÁS:

A felesleges ragasztó nitrohígítóval tisztítható.

TANÁCSOK:

- Nem használható 10°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten
- Javasoljuk, hogy az alkalmazási hőmérséklet +10°C és +35°C között legyen
- A nem porózus felületeket úgy kezelje, hogy azok porózusak legyenek

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20116-N	5	kg	vödör	1
20115-N	15	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Poliuretán
Megjelenés/állag	Bézs vagy egyedi színű paszta
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 100%
Vámtarifaszám	3909 5090
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Várakozási idő	Nincs
Kötési idő	~ 60-90 perc
Járhatóság	10-12 óra
Teljes száradás	48/72 óra
Csiszolás	3 nap

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.