

SPECIAL PU 2K

RAGASZTÓK FA BURKOLATOKHOZ



Kiváló minőségű két komponensű poliuretán (A+B) szerkezeti ragasztó, fa padló ragasztásához.

ALKALMAS:

- Fapadló cementen, márványon, durva porcelánon
- Padlófűtésnél is alkalmazható

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Alacsony zsugorodás
- + Víz mentes
- + Oldószer mentes

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak és felületnek száraznak, porózusnak, pormentesnek, festék- és olajmentesnek kell lennie. A padlóburkolat lerakása előtt ellenőrizni kell az aljzat és a fapadló páratartalmát. Ennek maximális páratartalommal kell rendelkeznie: Cement legfeljebb 2%; Gipsz max 0,5%. A fa padlóburkolatok nedvességtartalma 7-9%. A magasabb páratartalmú, vagy túl vékony vagy sérülékeny cementfelületeket PRIMER SP-vel kell kezelni. Már meglévő aljzatra, például márványra vagy kerámiaóra történő fektetéshez ajánlatos a tapadást a felület csiszolásával vagy karcolásával, és az esetleges maradványok óvatos eltávolításával javítani.

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:

Javasoljuk, hogy a szerelés megkezdése előtt hagyja az anyagokat a helyszínen egy napig a munka megkezdése előtt, hogy az szobahőmérsékletűvé váljanak. A terméket a gyártó által javasolt beépítési hőmérsékletnek megfelelően alkalmazza.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Keverje össze a keményítőt (B komponens) a gyantaalappal (A komponens), majd keverje össze a két komponens (1,0 kg B komponens 9,0 kg A komponenssel). A terméket alacsony fordulatszámon kell keverni körülbelül 5 percig elektromos keverővel (kb. 250/500 ford./perc).

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

Hornycolt spatulával terítse el a terméket az aljzatra, majd fektesse le a fapadlót, ügyelve arra, hogy a ragasztó minden érintkező felületet bevonjon. A felesleget hígított nitrohígítóval vagy etil-alkohollal lehet eltávolítani.

LEFEDETTSÉG:

1000-1200 gr/m². Hornycolt spatulával (a kezelendő felület állapotától függően).

SPECIAL PU 2K**RAGASZTÓ FA BURKOLATOKHOZ****TANÁCSOK:**

- Mindig ellenőrizze az aljzat páratartalmát és a lefektetendő padló páratartalmát megfelelő műszerekkel
- Lerakás előtt hagyja akklimatizálódni a faanyagokat legfeljebb egy hétig, valamint minden ragasztót, festéket, lakkot) +15°C és 35°C közötti hőmérsékleten.
- Gondoskodjon arról, hogy a telepítendő terület azonos relatív páratartalmat tartson fenn
- A termék használata közben szellőztesse ki a területet
- Ne használja a ragasztót a fa hézagainak kitöltésére

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20161-N	10	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Megjelenés/állag (A.)	Fehér tixotróp paszta
Megjelenés/állag (B.)	Barna folyadék
Keverék tömegaránya	9:1- TOT - 10 kg COMP. A - 9 Kg COMP B -1 Kg
Vámtarifaszám (A+B)	3909 5090
Minimum alkalmazási hőmérséklet	+12°C
Fajsúly	1.54 Kg/l
Kötési idő	60/70 perc 25°C-n
Tetherhordás az alkalmazás után	10/12 óra 25°C-n
Csiszolás	3/4 nap múlva 25°C-n

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

MŰSZAKI ADATLAP

REVISED: 11/08/2022

SPECIAL PU 2K

RAGASZTÓ FA BURKOLATOKHOZ



FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.