

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

KÉSZRE KEVERT RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ



Átlátszó, készre kevert ragasztó, kifejezetten kereskedelmi és projekt szövet falburkolatokhoz.

ALKALMAS:

- Minden típusú vlies hordozós tapétához lakossági illetve project felhasználásra
- Üvegszálal falburkolatokhoz
- Sötét színű falburkolatokhoz és dombornyomott tapétákhoz
- Fali szövetekhez

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Kivételes tapadási szilárdság és ellenállás
- + Nem hagy foltot még a sötét színű falburkolatokon sem
- + Magas kiadósság
- + Nagyon alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek tisztának és száraznak, nedvszívónak és por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket, lyukakat könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell kitölteni, és hiányosságok esetén normál vakolat töltőanyaggal simítani. Javasoljuk a PRIMER AC alapozó használatát az előkészítéshez és a tisztításhoz, illetve a PRIMER SP-t (a penészgombákkal és baktériumokkal szembeni ellenálló képesség érdekében), ahol a falak nedvesek.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A termék felhasználásra kész, de ha szükséges, hígítsa fel tiszta vízzel maximum 5/10%-ig.

ALKALMAZÁSA:

Vigye fel a ragasztót a tapéta hátoldalára vagy a falra a gyártó utasításai szerint.

LEFEDETTSÉG:

Kb. 150 -250 gr/m², az aljzat porozításától függően.

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy a falburkolatokat és a hézagokat nedves szivaccsal tisztítsa meg a felesleges. A ragasztó esetleges kiömlését azonnal el kell távolítani. Javasoljuk továbbá, hogy a falburkolat felhordása előtt olvassa el a gyártó tisztítási útmutatóját. A TERMÉK NEM HAGY NYOMOT!

TANÁCSOK:

A TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR nem alkalmas nem megfelelően előkészített aljzatokra vagy nedves falakra. Nedves fal esetén javasoljuk a felület előkészítését ACM PRIMER SP-vel.

TEXRECO CONTRACT EXTRA CLEAR

KÉSZRE KEVERT RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
10004-C-EC-2-N	5	kg	vödör	2
10005-C-EC-N	10	kg	vödör	1
10006-C-EC-N	15	kg	vödör	1

TÁROLÁS

A termék eredeti csomagolásban, normál állapotban (+ 5 ° C + 35 ° C), a gyártástól számított 18 hónapig garantált. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

A TERMÉK MŰSZAKAI ADATAI:

Alap	keményítő
Megjelenés és szín	félig áttetsző krém
PH	6.5
Viszkozitás	50000-60000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m3
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 35%
Termékkód	3505 2010
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Rögzítési idő	0-10 perc
Kötési idő	20-30 perc
Száradási idő	48 óra
Nem káros/veszélyes	
Fagytól mentes helyen tárolandó	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.