

TEXRECO N

KÉSZRE KEVERT RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ



Használatra kész természetes keményítőpaszta ragasztó minden típusú tapétához. Minden ACM keményítő alapú termékkel együtt használható. Ideális kereskedelmi és projekt felhasználásra, irodákhoz és szállodákhoz.

ALKALMAS:

- Papír gordoos vinyl és vlies tapétákhoz
- Projekt tapétákhoz 53 cm-től 160 cm tekercs szélességig
- Habosított tapétákhoz
- Vlies tapétákhoz
- Üvegszövet tapétákhoz
- Textil tapétákhoz

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Kivételes tapadási szilárdság
- + Nem hagy foltot
- + magas kiadósság
- + Nagyon alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek tisztának és száraznak, nedvszívónak és por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket, lyukakat könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell kitölteni, és hiányosságok esetén normál vakolat töltőanyaggal simítani. Javasoljuk a PRIMER AC alapozó használatát az előkészítéshez és a tisztításhoz, illetve a PRIMER SP-t (a penészgombákkal és baktériumokkal szembeni ellenálló képesség érdekében), ahol a falak nedvesek.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A termék felhasználásra kész, de ha szükséges, hígítsa fel tiszta vízzel maximum 5/10%-ig.

ALKALMAZÁSA:

Vigye fel a ragasztót a tapéta hátoldalára vagy a falra a gyártó utasításai szerint.

LEFEDETTSÉG:

Kb. 150 -250 gr/m², az aljzat porozitásától függően.

TISZTÍTÁS:

Az esetleges kiömléseket nedves szivaccsal törölje fel. NEM HAGY NYIOMOT!

TANÁCSOK:

A TEXRECO N nem alkalmas nem megfelelően előkészített aljzatokra vagy nedves falakra. Nedves fal esetén javasoljuk a felület előkészítését ACM PRIMER SP-vel.

KISZERELÉSEK

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
10004-N-24-700	700	g	kis vödör	24
10004N-6-2,5-AC-N	2,5	kg	vödör	6
10004-N-2-N	5	kg	vödör	2
10005-N-N	10	kg	vödör	1
10006-N-N	15	kg	vödör	1

TÁROLÁS

A termék eredeti csomagolásban, normál állapotban (+ 5 ° C + 35 ° C), a gyártástól számított 18 hónapig garantált. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Természetes gyanta
Megjelenés és állag	Fehér krém
PH	6.5
Viszkozitás	60000-80000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m3
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 35%
Vámtarifaszám	3505 2010
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Rögzítési idő	0-10 perc
Kötési idő	20-30 perc
Száradási idő	48 óra
Nem gyúlékony termék	
Fagytól mentes helyen tárolandó	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.