

TEXRECO S PRO

KÉSZRE KEVERT RAGASZTÓ FALBURKOLATOKHOZ



Természetes gyanta alapú használatra kész ragasztó paszta, minden típusú tapétához. Minden ACM keményítő alapú termékkel együtt használható. Ideális kereskedelmi és projekt felhasználásra.

ALKALMAS:

- Nagy méretű tapétákhoz
- Papír hordozós vinyl tapétákhoz
- Szövet alapú tapétákhoz 100 cm-től 160 cm-ig
- Vlies vagy laminált falburkolathoz
- Üvegszálás tapéták műanyag vagy kerámia csempére

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Jó tapadási szilárdság
- + Alkalmas nem nedvszívó felületeken
- + Nem hagy foltot
- + nagyon alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek tisztának és száraznak, nedvszívónak és por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket, lyukakat könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell kitölteni, és hiányosságok esetén normál vakolat töltőanyaggal simítani. Javasoljuk a PRIMER AC alapozó használatát az előkészítéshez és a tisztításhoz, illetve a PRIMER SP-t (a penészgombákkal és baktériumokkal szembeni ellenálló képesség érdekében), ahol a falak nedvesek.

PRODUCT PREPARATION

TEXRECO S PRO felhasználásra kész, de ha szükséges, hígítsa fel tiszta vízzel maximum 5/10%-ig.

ALKALMAZÁSA:

Vigye fel a ragasztót a tapéta hátoldalára vagy a falra a gyártó utasításai szerint.

LEFEDETTSÉG:

Kb. 200 -300 gr/m², az aljzat porozitásától függően.

TISZTÍTÁS:

Az esetleges kiömléseket nedves szivaccsal törölje fel. NEM HAGY NYIOMOT!

TANÁCSOK:

TEXRECO S PRO Nem alkalmas nem nedvszívó aljzatokra, nedves, penészes falakra vagy nem tökéletesen előkészített felületekre.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
100011	700	g	vödör	24
100012	5	kg	vödör	2
100013	10	kg	vödör	1
100014	15	kg	vödör	1

TÁROLÁS

A termék eredeti csomagolásban, normál állapotban (+ 5 ° C + 35 ° C), a gyártástól számított 18 hónapig garantált. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tárolja.

**A TERMÉK MŰSZAKI
ADATAI:**

Alap	Természetes gyanta
Megjelenés és szín	Fehér krém
PH	6.5
Viszkozitás	55000-65000 cps
VOC	< 0.005 mg/ m ³
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 45%
Vámtarifaszám	3505 2010
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Rögzítési idő	0-10 perc
Kötési idő	20-30 perc
Száradási idő	48 óra
Nem gyúlékony termék	
Fagytól mentes helyen tartandó	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.