

VICEVERSA PU COAT

PROFESSIONÁLIS FALBURKOLATOKHOZ



A VICEVERSA PU COAT (A+B) egy átlátszó, átlátszatlan bevonat minden típusú falburkolat védelmére és vízszigetelésére. Moshatóvá és karcállóvá teszi a falburkolatot. Kényelmes háztartási és kereskedelmi használatra is, és használható nedves környezetben, vagy ahol közvetlen vízzel érintkezhet (például szaunákban és zuhanyzókban stb.)

ALKALMAS:

- Tapéták
- Üvegszálas tapéták
- Vlies tapéták
- Texturált vinyl tapéták
- Digitálisan nyomtatott vinyl vagy nem szőtt falburkolatok

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Áttetsző
- + Esztétikai vonzó
- + Nem befolyásolja a falburkolat színét
- + Nem hagy nyomot
- + Nem sárgul
- + Oldószermentes

A VICEVERSA PU COAT a szililezett módosított polimer ragasztónkkal VICEVERSA SPECIAL MS (fehér vagy átlátszó) kombinálva egy teljes és biztonságos „VICEVERSA WET SYSTEM” rendszert alkot dekoratív üvegszálas falburkolatok és bármilyen típusú vinil falburkolat felhordásához. nedves környezetben és/vagy vízzel közvetlenül érintkezve, például zuhanyzó, fürdőszoba, sauna stb.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A VICEVERSA PU COAT egy kétkomponensű védőbevonat, amelyet a két komponens pontos összekeverésével készítenek, amíg teljes homogén keveréket nem kapnak.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, szilárdnak, por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. Az esetleges hézagokat ultrakönnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell kitölteni. Javasoljuk továbbá tömítő alapozó használatát a fal ragasztásához és tisztításához. A PRIMER AC ideális kötéshez és tisztításhoz, míg a PRIMER SP-t kifejezetten arra fejlesztették ki, hogy megvédje a falakat a penésztől és a baktériumoktól, ahol a környezet nedves lehet. A teljes fertőtlenítés és az antibakteriális védelem érdekében javasoljuk a PRIMER+ PLUS használatát a THYMOLGEL-lel.

FELHORDÁS:

Miután a VICEVERSA PU COAT-ot megfelelően összekeverte (a fent leírtak szerint), vigye fel a terméket közvetlenül a falburkolatra, zárt cellás szivacsos hengerrel egy vagy két rétegben. Az első és a második réteg között várjon egy percet. 4 órát 20-23°C-on és/vagy várja meg a teljes száradást. Alkalmazza a terméket 90 percen belül, a két komponens összekeverése után.

VICEVERSA PU COAT**PROFESSIONÁLIS FALBURKOLATOKHOZ****KÖRNYEZETI FELTÉTELEK:**

Környezeti és felületi hőmérséklet: min +10°C - max. +30°C. Relatív páratartalom: max. 75%. Gondoskodjon a hely hatékony légáramlásáról is, hogy elkerülje a nedvesség felhalmozódását a környezetben, ami keményedési problémákat okozhat, különösen a közelben.

LEFEDETTSÉG:

Üvegszálhoz és texturált vinylhez: kb. 120-150g/m²

Vlieshez, papírhoz és vinylhez: kb. 90-100g/m²

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy használat után azonnal tisztítsa meg az összes munkaeszközt vízzel.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30203	1	kg	Plastic bottle	1
	200	g	Jar	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásában, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 12 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Szín	A rész: száradás után áttetsző B rész: áttetsző
Alap	Alifás poliuretán (A & B)
Száradás után	Áttetsző (észrevehetetlen)
Megjelenés/Állag	Folyadék (A & B)
Viszkozitás	500-700cps (A & B)
PH	7.5-8 (A & B)
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 36% (A+B)
Felhasználási hőmérséklet	-10°C-tól +50 °C-ig
Minimum felhasználási hőmérséklet	+5°C
Teljes száradás	24 óra

VICEVERSA PU COAT

PROFESSIONÁLIS FALBURKOLATOKHOZ



BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.