

VICEVERSA UNICLIP

SPECIÁLIS TERMÉKEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN



Akril vízalapú építési ragasztó szerkezeti építőanyagokhoz és termoakusztikus anyagokhoz beltéri felhasználásra.

ALKALMAS:

- Fa, PVC és kerámia lábazati alkalmazáshoz
- Csempe és fali kerámia alkalmazáshoz
- Polisztirol és poliuretán panelek, keretek és rozetták
- Parafa és termoakusztikus anyagok

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Oldószer-mentes
- + Alacsony zsugorodás
- + Nincs szükség szög alátámasztásra
- + Erős tapadókorong hatás
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, erősnek, por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat extra könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell befedni.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE

Egykomponensű használatra kész ragasztó.

ALKALMAZÁS:

Vigye fel a terméket a teljes érintkezési felületre.

KIADÓSSÁG:

- Kb. 20 egyenes méter patrononként
- 100-300 g/m²

TISZTÍTÁS:

Használat után azonnal tiszta vízzel tisztítsa meg az eszközöket, vagy távolítsa el mechanikusan az anyagot róluk.

TANÁCSOK:

- Ne használja +3 °C alatti hőmérsékleten
- Alkalmazza +10 °C és +35 °C közti hőmérsékleten

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30035	300	ml	Patron	24
30037	700	g	Kis vödör	24
30038	6	kg	Vödör	1
30039	13	kg	Vödör	1
30040	20	kg	Vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 24 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Akril
Megjelenés és szín	Igény szerint fehér vagy színezett
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 80%
Vámtarifaszám	3506 9100
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Rögzítési idő	Nincs
Kötési idő	~ 30-40 perc
Beállási idő	48/72 óra

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.