

Víz alapú vinyl-etilén ragasztó mindenféle keményfa padló felhasználására.

ALKALMAS:

- Keményfa padlók
- Fapadló nedvszívó alapon
- Nem előkészített fapadló kerámián (nagyolás után)
- Fűtött alapon is használható

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Világos barna színű
- + Erős végső tapadás
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak és felületnek száraznak, porózusnak, pormentesnek, festék- és olajmentesnek kell lennie. Az esetleges hézagokat 2 komponensű epoxi ragasztóval, az EPOXY-val kell lezárni. A padlóburkolat lerakása előtt ellenőrizni kell az aljzat és a fapadló páratartalmát. Ennek maximális páratartalommal kell rendelkeznie: Cement legfeljebb 3%; Gipsz max 0,5%. Egyenetlen felületeken önkiegyenlítő cementbázisú esztrich használata javasolt. A még jobb teljesítmény érdekében, különösen alacsonyabb hőmérsékleten, adja hozzá VISOLYN ST100-unkat 10%-os hígításban az esztrichhez. A tömörítéshez és tisztításhoz mindig a PRIMER AC tömítőanyag használatát javasoljuk.

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:

Javasoljuk, hogy az anyagokat a munka megkezdése előtt egy napig hagyja a helyszínen, hogy a szobahőmérséklethez akklimatizálódjanak. A terméket a gyártó által javasolt beépítési hőmérsékletnek megfelelően alkalmazza.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A termék használatra kész állapotú.

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

A ragasztót egy rétegben hordjuk fel hengerrel vagy hornyolt n°3 spatulával.

SPATULÁVAL – hornyolt spatulával hordja fel a terméket közvetlenül a talajfelületre. Ezután folytassa a padló lerakásával.

LEFEDETTSÉG:

800-1000g/m²

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy nedves törölkendővel távolítsa el az összes ragasztónyomot az illesztésekről. A szerszámokat vízzel meg kell tisztítani, mielőtt megkötne a ragasztó.

TANÁCSOK:

- Ne használja olyan helyen, ahol a hőmérséklet +10°C alá esik
- Ne használja nedves felületeken, vagy ahol felszálló nedvesség van
- A nem porózus felületeket úgy készítse elő, hogy azok porózussá váljanak

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20036-N	6	kg	vödör	1
20037-N	13	kg	vödör	1
20038-N	20	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Vinyl - etilén
Megjelenés/állag	világos barna paszta
PH	4.5
Viszkozitás	100000-150000 cps
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 70%
Vámtarifaszám	3506 9100
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C +40°C
Várakozási idő	0-20 perc
Kötési idő	~ 30-40 perc
Teljes száradás	48/72 óra
Csiszolás	20/30 nap

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.