

Epoxy-poliuretán két komponensű ragasztó (A+B), mindenféle fa padló felhasználására.

ALKALMAZÁS:

- Fa padló, nagy forgalmú helyeken is
- Bármilyen formátumú és esszenciájú fa padló
- Többrétegű fa padló és keményfa padló
- előre kész vagy festett fa padló
- Keményfa padló

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Oldószer-mentes
- + Nagyon alacsony zsugorodás
- + Erős tapadás minden felületen

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak és felületnek száraznak, porózusnak, pormentesnek, festék- és olajmentesnek kell lennie. Az esetleges hézagokat 2 komponensű epoxi ragasztóval, az EPOXY-val kell lezárni. A padlóburkolat lerakása előtt ellenőrizni kell az aljzat és a fapadló páratartalmát. Ennek maximális páratartalommal kell rendelkeznie: Cement legfeljebb 3%; Gipsz max 0,5%. Egyenetlen felületeken önkiegyenlítő cementbázisú esztrich használata javasolt. A még jobb teljesítmény érdekében, különösen alacsonyabb hőmérsékleten, adja hozzá VISOLYN ST100-unkat 10%-os hígításban az esztrichhez. A tömörítéshez és tisztításhoz mindig a PRIMER AC tömítőanyag használatát javasoljuk.

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:

Javasoljuk, hogy az anyagokat a munka megkezdése előtt egy napig hagyja a helyszínen, hogy a szobahőmérséklethez akklimatizálódjanak. A terméket a gyártó által javasolt beépítési hőmérsékletnek megfelelően alkalmazza.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Öntse a B részt (keményítő) egy nagy keverővödörbe A komponenssel (gyanta alapú), és óvatosan keverje össze mindkettőt, hogy egységes színt kapjon. Javasoljuk, hogy 5 percig alacsony fordulatszámú elektromos keverőt használjon.

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

A bekevert ragasztót hornyos spatulával kenjük fel. 2/3-os spatulával vigye fel közvetlenül a lefektetendő padlóra. Győződjön meg arról, hogy a ragasztó minden érintkezési pontot bevon.

LEFEDETSÉG:

800-1000g/m²

TISZTÍTÁS:

A tisztítást nitrohígítóval javasoljuk.

TANÁCSOK:

- Ne használja olyan helyen, ahol a hőmérséklet +10°C alá esik
- Javasoljuk a felhordást +10°C és +35°C között
- A nem porózus felületeket úgy készítse elő, hogy azok porózussá váljanak

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20129-10-N	10	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Epoxy-poliuretán
Megjelenés/állag	Bézs vagy kérhető színű paszta
Arány	9:1 Part A → 9Kg Part B → 1Kg TOT → 10Kg
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 60%
Vámtarifaszám	3909 5090
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Várakozási idő	Nincs
Kötési idő	~ 60-90 perc
Járhatóság	10-12 óra
Csiszolhatóság	3 nap

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.