

Kiváló minőségű szerkezeti ragasztó, epoxy-poliuretán két komponensű rendszer alapján (A+B), különleges fa padlóburkolatok felhasználására.

ALKALMAS:

- Fapadló még nagy forgalmú helyeken is
- Fapadló bármilyen formátumban és eredetben
- Laminált vagy tömör fapadló
- Előkészített vagy lakkozott fapadló
- Különösen alkalmas padlófűtéshez

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Oldószer mentes
- + Erős tapadás
- + Alacsony zsugorodás

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak és felületnek száraznak, porózusnak, pormentesnek kell lennie, és mentesnek kell lennie festéktől, olajtól vagy bármilyen más anyagtól, amely befolyásolhatja a tapadást. Fontos, hogy a padló lerakása előtt ellenőrizze az aljzat és a fapadló páratartalmát: ennek maximális páratartalma legyen: Cement max. 2%; Gipsz max 0,5%. Még magának a fapadlónak is 7% és 9% közötti páratartalommal kell rendelkeznie. Ha a cementfelület nedvességtartalma magasabb, vagy a felület túl vékony vagy poros, ez a PRIMER SP-vel korrigálható. Meglévő padlóra, például kerámia csempére vagy márványra történő fektetéshez a tapadást úgy lehet javítani, hogy először a felületet csiszolják, majd eltávolítják a maradványokat.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

Öntse a B részt (keményítő) egy nagy keverővödörbe A komponenssel (gyanta alapú), és óvatosan keverje össze mindkettőt (1 kg B rész: 9 kg A komponens). Javasoljuk, hogy alacsony fordulatszámú elektromos keverőt használjon 5 percig, hogy elkerülje a termék felmelegedését (250/500 ford./perc között).

TERMÉK ALKALMAZÁSA:

A bekevert ragasztót hornyos spatulával kenjük fel. 2/3-os spatulával vigye fel közvetlenül a lefektetendő padlóra. Győződjön meg arról, hogy a ragasztó minden érintkezési pontot bevon. A szerszámok hígított nitrohígítóval vagy etil-alkohollal tisztíthatók.

LEFEDETTSÉG:

1000-1200 g/m². Ajánlott a hornyolt spatula használata (az aljzat állapotától függően, amelyre fektetik).

TANÁCSOK:

Mindig ellenőrizze az aljzat és a padló páratartalmát megfelelő műszerekkel. Lerakás előtt a faanyagokat és a többi felhasználandó terméket (ragasztó, alapozók, festékek) szobahőmérsékleten +15°C és 35°C között pihentetni kell. Ellenőrizze, hogy a környezet relatív páratartalma <70%. Ne használja magas páratartalmú helyeken, ne rakjon parkettát fémvázra (oldalra és végére). Jól szellőző helyeken használja, és ne használja a ragasztót a fapadló réseinek kitöltésére.

KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20039-5-N	5	kg	Vödör	1
20040-N	10	kg	Vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásában, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Megjelenés/állag (A)	Tixotróp paszta
Megjelenés/állag (B)	Tixotróp paszta világos fa árnyalathoz
A keverék tömegaránya	Part A → 9Kg Part B → 1 Kg TOT → 10Kg
Vámtarifaszám	3909 5090
Minimum alkalmazási hőmérséklet	+12°C
Fajsúly	1.60Kg/l
Feldolgozhatóság	60/80 perc 25°C-n
Lépésállóság	6/8 óra 25°C-n
Csiszolhatóság	3/4 nap 25°C-n

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és háziállatoktól elzárva tartandó. A hulladékot speciális építőanyag tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.