

Acril ragasztó minden típusú szőnyeghez és mokethez.

ALKALMAS:

- Bármilyen típusú szőnyeg bármilyen hordozón
- Túlyukasztott anyagok PU hátlappal

TECHNIKAI ADATOK:

- + Gyors beállítás
- + Erős kezdeti tapadás
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak és felületnek száraznak, porózusnak, pormentesnek, festék- és olajmentesnek kell lennie. Az esetleges hézagokat 2 komponensű Epoxy ragasztóval kell lezárni. A padlóburkolat lerakása előtt ellenőrizni kell az aljzat és a fapadló páratartalmát. Ennek maximális páratartalommal kell rendelkeznie: Cement legfeljebb 3%; Gipsz max 0,5%. Egyenetlen felületeken önkiegyenlítő cementbázisú esztrich használata javasolt. A még jobb teljesítmény érdekében, különösen alacsonyabb hőmérsékleten, adja hozzá VISOLYN ST100-unkat 10%-os hígításban az esztrichhez. A tömörítéshez és tisztításhoz mindig a PRIMER AC tömítőanyag használatát javasoljuk. Javasoljuk a PRIMER SP használatát (kifejezetten gombás és penészes felületek esetén) olyan helyeken, ahol felszálló nedvesség vagy túlzott páratartalom van.

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:

Javasoljuk, hogy az anyagokat a munka megkezdése előtt egy napig hagyja a helyszínen, hogy a szobahőmérsékletre akklimatizálódjanak. A terméket a gyártó által javasolt beépítési hőmérsékletnek megfelelően alkalmazza. Tekerje ki vagy egyszerűen távolítsa el az anyagokat a csomagolásukból, hogy csökkentse a feszültséget és a gyűrődéseket.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A termék használatra kész állapotú.

TERMÉK FELHELYEZÉSE:

A ragasztót egy rétegben hordjuk fel hengerrel vagy barázdált n°2 spatulával.

- HENGERREL – Körülbelül 10/15m²-t hordjon fel közvetlenül az aljzatra rövid szálú hengerrel. Ezután folytassa az anyagok lerakásával.
- SPATULÁVAL – hornyolt spatulával hordja fel a terméket közvetlenül a talajfelületre. Ezután folytassa az anyagok lerakásával.

LEFEDETTSÉG:

250-350g/m²

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy nedves ruhával távolítsa el a felesleges terméket.

TANÁCSOK:

- Ne használja kültéren (helyette használja az ADHESIVA 2P/G-t)
- Ne használja +3°C alatti hőmérsékleten
- Ne használja nedves padlón vagy olyan helyen, ahol felszálló nedvesség van
- A nem nedvszívó felületeket úgy készítse elő, hogy azok porózusak legyenek

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/CSOMAG
20033-N	6	kg	vödör	1
20034-N	13	kg	vödör	1
20035-N	20	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Acryl gyanta
Megjelenés/állag	Bézs paszta
PH	6.6
Viszkozitás	30000-35000 cps
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 70%
Vámtarifaszám	3506 9190
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C+40°C
Rögzítési idő	10-15 perc
Kötési idő	20-30 perc
Teljes száradás	24 óra
Nem gyúlékony	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.