

„Eltávolítható” akril ragasztó vizes diszperzióban szőnyegcsempékhez vagy vinylhez. Szőnyeghengerekhez PU hátlappal. Túlyukasztott szintetikus padlóburkolatokhoz.

ALKALMAS:

- Szőnyeg/moket lapokban vagy csempékben
- PVC lapokban vagy csempékben
- Tűzött anyagok és mokettek PU alappal

TECHNIKAI SAJÁTOSSÁGOK:

- + Hosszú felhasználása idő
- + Kezdeti beállítás
- + Hideg vízzel eltávolítható
- + Alacsony VOC (illékony szerves vegyületek)
- + Magas kiadóság

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

Minden talajnak és felületnek száraznak, porózusnak, pormentesnek, festék- és olajmentesnek kell lennie. Az esetleges hézagokat 2 komponensű EPOXY-val kell lezárni. A padlóburkolat lerakása előtt ellenőrizni kell az aljzat és a fapadló páratartalmát. Ennek maximális páratartalommal kell rendelkeznie: Cement legfeljebb 3%; Gipsz max 0,5%. Egyenetlen felületeken önkiegyenlítő cementbázisú esztrich használata javasolt. A még jobb teljesítmény érdekében, különösen alacsonyabb hőmérsékleten, adja hozzá VISOLYN ST100-unkat 10%-os hígításban az esztrichhez. A tömörítéshez és tisztításhoz mindig a PRIMER AC tömítőanyag használatát javasoljuk.

ANYAG ELŐKÉSZÍTÉSE:

Javasoljuk, hogy az anyagokat a munka megkezdése előtt egy napig hagyja a helyszínen, hogy a szobahőmérséklethez akklimatizálódjanak. A terméket a gyártó által javasolt beépítési hőmérsékletnek megfelelően alkalmazza. Tekerje ki vagy egyszerűen távolítsa el az anyagokat a csomagolásukból, hogy csökkentse a feszültséget és a gyűrődéseket.

TERMÉK ELŐKÉSZÍTÉSE:

A termék használatra kész állapotú.

TERMÉK FELHORDÁSA:

HENGERREL – Hordjon fel egy réteget kb. 10/15m²-en közvetlenül az aljzatra egy rövid szálú hengerrel. Ezután folytassa az anyagok lerakásával.

LEFEDETTSÉG:

150-250g/m²

TISZTÍTÁS:

Javasoljuk, hogy nedves ruhával távolítsa el a felesleges terméket.

TANÁCSOK:

- Ne használja kültéren (helyette használja az ADHESIVA 2P/G-t)
- Ne használja +3°C alatti hőmérsékleten
- Ne használja nedves padlón vagy olyan helyen, ahol felszálló nedvesség van
- A nem nedvszívó felületeket úgy készítse elő, hogy azok porózusak legyenek

KISZERELÉS:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
20153-N	5	kg	vödör	1
20154-N-10	10	kg	vödör	1
20155-N	15	kg	vödör	1

TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 18 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

TERMÉK TECHNIKAI ADATAI:

Alap	Akril
Megjelenés/állag	Bézs folyadék
PH	8.5
Viszkozitás	25000-35000 cps
Szilárd anyagok százalékos aránya	~ 70%
Vámtarifaszám	3506 9190
Alkalmazási hőmérséklet	+5°C+40°C
Rögzítési idő	30perctől 5 óráig
Kötési idő	45-60 perc
Teljes száradás	24 óra
Nem gyúlékony	

BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől és állatoktól elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.