

# MŰSZAKI ADATLAP

REVISED: 17/04/2023

## VK P ECO

### TÖMÍTŐ ÉS SZERELÉSI ANYAGOK



Akril alapú szerkezeti ragasztó polisztirol, poliuretán alaplapokhoz és csempékhez. Erős tapadókorong hatás és erős kezdeti tapadás.

#### **ALKALMAS:**

- Fa, PVC és kerámia alaplapokhoz
- Csempe és fali kerámia
- Polisztirol és poliuretán panelek, keretek és rozetták
- Parafa és termoakusztikus anyagok

#### **TECHNIKAI SAJÁTOSÁGOK:**

- + Nem tartalmaz tűzveszélyes oldószereket
- + Festhető
- + Erős tapadókorong hatás
- + Nincs szükség megtámasztásra

#### **FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:**

Minden felületnek száraznak, nedvszívónak, erősnek, por-, festék- és olajmentesnek kell lennie. A falon lévő repedéseket vagy lyukakat extra könnyű GLASTER töltőanyagunkkal kell befedni.

#### **RAGASZTÓ ELŐKÉSZÍTÉSE:**

Egykomponensű használatra kész ragasztó. Vágja le a patron tömítését, és használjon speciális tömítőpisztolyt a patronokhoz.

#### **ALKALMAZÁS:**

Vigye fel a terméket a teljes érintkezési felületre.

#### **KIADÓSSÁG:**

- Kb. 15 m lineáris patrononként
- Simítóval felhordva 200-300 g/ m<sup>2</sup>

#### **TISZTÍTÁS:**

Javasoljuk, hogy használat után azonnal tisztítsa meg az összes munkaeszközt vízzel.

#### **TANÁCSOK:**

- Ne használja +3 °C alatti hőmérsékleten
- Felhordás +10 °C és +35 °C között javasolt

---

ACM Italy S.r.l.

Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com

C.C.I.A.A. MI-1952713 - Cod. Fisc. e P. IVA 07352030964

# MŰSZAKI ADATLAP

REVISED: 17/04/2023

## VK P ECO

### TÖMÍTŐ ÉS SZERELÉSI ANYAGOK



#### KISZERELÉSEK:

TERMÉKKÓD	SÚLY	EGYSÉG	CSOMAGOLÁS	DB/DOBOZ
30024	300	ml	Patron	24
30026	700	g	Kis vödör	24
30027	6	kg	Vödör	1
30028	13	kg	Vödör	1
30029	20	kg	Vödör	1

#### TÁROLÁS:

A termékre eredeti csomagolásban, normál körülmények között (+5 °C és + 35 °C között) a gyártástól számított 24 hónap garanciát vállalunk. Fontos, hogy a terméket száraz helyen, hőforrásoktól és közvetlen napfénytől távol tartsa.

#### TERMÉK MŰSZAKI ADATAI:

Alap	Akril
Megjelenés/állag	Igény szerint extra fehér vagy színes
A szilárd anyagok százalékos aránya	kb. 80%
Vámtarifaszám	3506 9100
Alkalmazási hőmérséklet	+10°C +35°C
Várakozási idő	Nincs
Kötési idő	kb. 30-40 perc
Száradási idő	48/72 óra

#### BIZTONSÁGI TANÁCSOK:

Gyermekektől elzárva tartandó. A hulladékanyagokat építőipari termékek tárolására alkalmas tartályokba kell dobni.

#### FIGYELMEZTETÉSEK:

A műszaki adatlapon szereplő információk a gyártói tapasztalat eredménye, ugyanakkor tájékoztató jellegűek. Ezért azoknak, akik használni kívánják, fel kell mérniük, hogy a termék alkalmas-e a felhasználásra, és felelősséget kell vállalniuk a használatáért.

ACM Italy S.r.l.

Viale Enrico Mattei, 8 - 20010 Casorezzo (Milano) - Telefono +39 02 90361148 r.a. - Fax +39 02 9013173 - e-mail: info@acm-italy.com  
C.C.I.A.A. MI-1952713 - Cod. Fisc. e P. IVA 07352030964